EP грунт-наполнитель



Ключевые особенности:

- Универсальный грунт-наполнитель на основе эпоксидной смолы
- Отличная вертикальная устойчивость
- Хорошая наполняющая способность
- Хорошая изолирующая способность
- Грунтовка для жидкой шпатлевки
- Наполнитель «мокрый по мокрому»
- Цвет: светло-серый
- Воздушная сушка в течение ночи
- Возможна ускоренная сушка

Normex® - торговая марка PAINTGROUP®

Редакция 06.03.2026
Заменяет все предыдущие редакции

EP грунт-наполнитель

Информация по применению продукта	Шлифуемый наполнитель
Средства защиты	Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.
Подложка	Отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное / Чистый металлический лист, отшлифованный / Металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный / Алюминий, отшлифованный / Полиэфирные подложки, отшлифованные / Термопластичный полиуретан, усиленный, отшлифованный (жесткие пластиковые детали автомобиля)
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхности должны быть отшлифованы и очищены в соответствии с технической документацией.
Пропорции смешивания	По объему: **3:1** EP активатор Normex® **20%** 2K Разбавитель Normex® По массе: **100:20** г EP активатор Normex® **12-24** г 2K Разбавитель Normex®
Рабочая вязкость	**25** сек вязкость по DIN 4мм / 20°C
Жизнеспособность смеси	**120** мин при 20°C
Пистолет RP	Ø **1.6-1.8** мм, входное давление 2.0-2.5 бар
Пистолет HVLP	Ø **1.7-1.9** мм, входное давление 2.0-2.5 бар
Рекомендуемая толщина слоя	**120-300** мкм
Количество слоев	**2-5** слоя
Сушка	Межслойная: **10-15** мин / 20°C Воздушная: **12-16** час / 20°C Температурная: **30-40** мин / 60-65°C
Шлифовка	Сухая шлифовка **P220-P500** Влажная шлифовка **P400-P1000**
Следующее покрытие	2K эмали или база Brulex® и 2K прозрачные лаки Normex®

EP грунт-наполнитель

Информация по применению продукта	“Мокрый по мокрому”
Средства защиты	Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.
Подложка	Отверженное лакокрасочное покрытие, отшлифованное / Чистый металлический лист, отшлифованный / Металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный / Алюминий, отшлифованный / Полиэфирные подложки, отшлифованные / Термопластичный полиуретан, усиленный, отшлифованный (жесткие пластиковые детали автомобиля)
Подготовка поверхности	Перед нанесением поверхности должны быть отшлифованы и очищены в соответствии с технической документацией.
Пропорции смешивания	По объему: **3:1** EP активатор Normex® **30%** 2K Разбавитель Normex® По массе: **100:20** г EP Активатор Normex® **48** г 2K Разбавитель Normex®
Рабочая вязкость	**19** сек вязкость по DIN 4мм / 20°C
Жизнеспособность смеси	**120** мин при 20°C
Пистолет RP	Ø **1.3-1.4** мм, входное давление 2.0-2.5 бар
Пистолет HVLP	Ø **1.3-1.4** мм, входное давление 2.0-2.5 бар
Рекомендуемая толщина слоя	**20-30** мкм
Количество слоев	**1** слой
Выдержка	Финишная: **20-30** мин / 20°C
Следующее покрытие	2K эмали или база Brulex® и 2K прозрачные лаки Normex®

EP грунт-наполнитель

Теоретический расход	**5,6** м²/литр при толщине сухой пленки 75 микрон
Плотность материала	**1,55** г/см³

Очистка инструмента	После работы очистить инструменты растворителем

Важные указания

- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя после сушки используйте проявочное покрытие.
- При нанесении более 150 микрон обязательна температурная сушка.
- При межслойной сушке все слои выдерживаются до матовения (скорость матовения зависит от температуры, влажности и толщины слоя).
- Возможно использование ИК сушки на небольших участках ремонта при толщине не более 150 мкм.
- Нанесите один тонкий замкнутый слой на участки голого металла перед нанесением жидкой шпатлевки и др. полиэфирных шпатлевок. Обязательна температурная или ИК сушка, с последующим легким шлифованием.
- Не применять совместно с кислотными грунтами.

Меры предосторожности

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.

- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.