

VHS-455

2K-HS прозрачный лак



Ключевые особенности:

- Рекомендуется для одностадийного окрашивания
- Прост в применении
- Быстро сохнет
- Устойчив к механическому и химическому воздействию
- Обладает хорошим глянцем, отличным растеканием
- Отличная защита от УФ излучения

Назначение:


Универсальный прозрачный 2K-HS лак предназначен для точечного, частичного и полного ремонта кузовных деталей легкового и коммерческого транспорта.

Информация по применению продукта



Средства защиты

Во избежание раздражения дыхательных путей, кожи и глаз настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.




Подложка

Базовые краски / 2К эмали отшлифованные / Отвержденное, отшлифованное старое лакокрасочное покрытие



Подготовка поверхности


Перед нанесением поверхности должны быть очищены в соответствии с технической документацией.



Пропорции смешивания

По объему: **2:1** 2К Отвердитель Normex®

По массе: **100:47** г 2К Отвердитель Normex®



Рабочая вязкость

14-15 сек вязкость по DIN 4мм / 20°C



Жизнеспособность смеси

1-2 час



Пистолет RP

Ø **1.2-1.4** мм, входное давление 1.8-2.2 бар

Пистолет HVLP

Ø **1.0-1.5** мм, входное давление 1.8-2.5 бар



Рекомендуемая толщина слоя


50-60 мкм



Количество слоев


1-1,5 слоя

1,5 слоя = один тонкий проход + один нормальный проход до растекания без промежуточной выдержки



Выдержка

Финишная: **10-15** мин / 18-22°C



Сушка

Воздушная: **12-16** час / 20°C
Температурная: **35-40** мин / 60-65°C
ИК: **10-15** мин коротковолновое излучение
15-20 мин средневолновое излучение



Теоретический расход

9-10 м²/литр при толщине сухой пленки 50 микрон

Плотность материала

0,98 г/см³



Очистка инструмента

После работы очистить инструменты растворителем



Важные указания

- Может быть использован в сочетании с матирующей или эластифицирующей добавкой. Время сушки при этом увеличится.
- Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования.
- Учитывать тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочных камер требуется дополнительное время.
- При превышении рекомендуемой толщины покрытия время набора монтажной прочности увеличивается.



Меры предосторожности

- Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет
- Виды опасности: легковоспламеняющийся
- Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды

- Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смешивательные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.
- Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.
- При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.
- В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.
- Продукт предназначен для профессионального использования.

- Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены.
- Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.
- Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.