

HS / VOC Лаки	Matt прибл. 20%	Полу глянец прибл. 40%	Полуглянец прибл. 60%	Глянец прибл. 80%	VOC Hardener	2K Hardeners HS
Standocryl VOC HS Clear K9520 Standex Special Matt	270г +730г	360г +640г	410г +590г	440г +560г	—	2:1 с Standex HS Hardeners
Standocryl VOC 2K Clear K9550 Standex Special Matt	280г +720г	340г +660г	410г +590г	470г +530г	4:1 с Standox VOC Hardeners +5% Standocryl VOC 2K Additive	—
Standocryl VOC Easy Clear K9510 Standex Special Matt	270г +730г	330г +670г	380г +620г	480г +520г	3:1 с Standox VOC Easy Hardeners	—

Факторы влияющие на уровень глянца:

Применение различных отвердителей, разбавителей, методов нанесения, условий сушки и толщины слоя приводит к различиям в уровне глянца (до 20%).

Уровень глянца выше

Отвердитель с бо́льшим сухим остатком
 Быстрый отвердитель
 Быстрый разбавитель
 Бо́льшая вязкость
 Бо́льшая толщина сухой плёнки
 Выдержка короче
 Ускоренная сушка

Уровень глянца ниже

Отвердитель с низким сухим остатком
 Медленный отвердитель
 Медленный разбавитель
 Вязкость ниже
 Толщина сухой плёнки меньше
 Выдержка дольше
 Воздушная сушка

MS Лаки	Matt прибл. 20%	Полуглянец прибл. 40%	Полуглянец прибл. 60%	Глянец прибл. 80%	MS Hardener	HS Hardener
Standocryl 2K Express Premium Clear K9050 Standex Special Matt	230г +770г	350г +650г	400г +600г	500г +500г	—	2:1 с Standox HS Hardeners +5% Standox 2K Thinner
Standocryl 2K Easy Clear K9020 Standex Special Matt	380г +620г	450г +550г	530г +470г	640г +360г	2:1 с Standox MS Easy Hardeners +10% Standox Easy Thinner	—
Standocryl 2K Easy Clear K9020 Standex Special Matt	380г +620г	450г +550г	510г +490г	590г +410г	—	3:1 с Standox HS Hardeners +15% Standox 2K Thinner

Факторы влияющие на уровень глянца:

Применение различных отвердителей, разбавителей, методов нанесения, условий сушки и толщины слоя приводит к различиям в уровне глянца (до 20%).

Уровень глянца выше

- Отвердитель с бо́льшим сухим остатком
- Быстрый отвердитель
- Быстрый разбавитель
- Бо́льшая вязкость
- Бо́льшая толщина сухой плёнки
- Выдержка короче
- Ускоренная сушка

Уровень глянца ниже

- Отвердитель с низким сухим остатком
- Медленный отвердитель
- Медленный разбавитель
- Вязкость ниже
- Толщина сухой плёнки меньше
- Выдержка дольше
- Воздушная сушка